



**SCHEDA TECNICA**  
-COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2025-26-

**THECHNICAL SHEET**  
-AUTUMN/WINTER COLLECTION 2025-26

**Nodi:** Tipo tessitore

A seconda del filato 2-3 per rocca.

**Tasso di ripresa applicato:** 4%.

-Non riroccare.

-Utilizzare il filato su con i originali.

-Lavorare a più guidafili.

**Rigature**

Richiedere se è possibile avere la solidità opportuna.

Da verificarsi comunque prima della messa in lavoro.

**Colori stampati**

Lavorare esclusivamente a più guidafili.

Le rigature non sono consigliabili.

**Lavaggio**

Lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a

30°C con sapone neutro, aggiungendo 1gr/L di

Ammorbidente neutro.

In caso di maglieria rigata lavare a secco. Effettuare

le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo

pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura.

**Finissaggio**

Per esaltare al meglio la gonfiezza del filato si consiglia

Di lavare in acqua a 30°C per 10 minuti con ammorbidente

Neutro

Al 4% e di passare i teli in un tumbler a 55°C fino ad

Asciugatura totale. Stirare con abbondante vapore.

**Knots:** Weaver's, 2-3 per cone.

It's depends on the type of yarn.

**Conventional applied regain:** 4%

-Do not re-spooling.

-Use the yarn on original cones.

-Work at more than one treadguides.

**Stripes**

Ask if it is possible to have the appropriate colour fastness

To be verified before putting in work.

**Printed colours**

Work exclusively at more treadguides.

Stripes are not advisable.

**Washing**

Gentle hand washing in 30°C water with neutral soap

adding 1gr/L of neutral softner.

In case of striped garments dry cleaning is suggested.

Please make the necessary washing and ironing tests

with a pilot garments.

Do not twist while drying.

**Finishing**

In order to obtain the highest yarn bulkiness and softness we

suggest to wash knitted down in water 30°C for 10 min.

with 4% softner and then tumble dry up at 55°C.

Deep steam ironing.

**SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS**

	Chiari/ Light	medi/ Medium	scuri/ Dark	denim	indaco/ Indigo
Lavaggio in acqua 30°C Washing at 30°C UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	2-3	2
Lavaggio a secco Dry clean UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	3-4	2
Luce (escluso bianco ottico) Light (except optical white)	3	3	3	2	2
Sfregamento a secco Rubbing dry	3	3	3	2	2

**Avvertenze**

**I filati con pelo tagliato non devono essere riroccati in quanto il pelo ha una direzione ed eventuale riroccatura porterebbe a un cambiamento del verso del pelo causando barrature anche all'interno di uno stesso bagno.**

- Lavorare a più guidafili. Non verranno riconosciuti difetti riscontrati su teli ove non sia rispettata tale indicazione. All'inizio della produzione controllare i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura Ed avvisarci tempestivamente.

**- Qualora venissero individuate difettosità sul filato, ci riterremo responsabili unicamente del filato nella misura necessaria per l'individuazione del difetto: Massimo 6 pannelli.**

Per questa tipologia di filati fantasia un ipotetico scarto del 3/5% è da considerarsi nella norma.

- Questo filato non contiene coloranti azoici che possono liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002. I dati riportati nella presente scheda sono ricavati da prove a campione e Devono ritenersi indicativi.

- Segnalare al nostro ufficio tecnico un eventuale uso del filato per capi rigati o in bianco.

**Technical notes**

**Yarns with cut hair should not be re-winded, as the hair has a direction and eventual re-winding would lead to a change in the direction of the hair, causing strikethroughs even within one of the same lot.**

- Knit at more treadguides. Not claim will be accepted in case this advice will not be followed. At the beginning of knitting, test panels should be made first and if problem are noticed, stop knitting immediately and inform us urgently.

**If on finding out some defects of yarn, we will be responsible only for yarn in the necessary measure for finding out of defect: Maximum 6 panels.**

For this type of fancy yarn it's usual to consider a hypothetical wastage of 3/5%.

The above reported data are the result of sampling trials and Should be considered as indicative.

- This yarn does not contain azoic substances which can release Amines forbidden by the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002.

- Please inform our technical office if you want to make striping on White background.



**TOSCANO S.R.L. è certificata GOTS e GRS**

[www.toscano100x100.it](http://www.toscano100x100.it)

– [www.facebook.com/toscano100x100.it](https://www.facebook.com/toscano100x100.it)