

Nodi

Tipo tessitore, a seconda del filato 2-3 per rocca.

Tasso di ripresa applicato

6%

Non riroccare.

Utilizzare il filato sui conigli originali.

Lavorare a più guidafili.

Rigature

Richiedere se è possibile avere la solidità opportuna, da verificarsi comunque prima della messa in lavoro.

Colori stampati

Lavorare esclusivamente a più guidafili.

Le rigature non sono consigliabili.

Knots

Weaver's, 2-3 per cone. It depends on the type of yarn.

Conventional applied regain

6%

Do not re-spooling.

Use the yarn on original cones.

Work at more than one treadguides.

Stripe

Ask if it is possible to have the appropriate colourfastness, to be verified before putting in work.

Printed colours

Work exclusively at more treadguides.

Stripes are not advisable.

COLORI DENIM:

art. GINSOLINO- CANAPAJEANS

Tipo di coloranti

Denim diretti non fissati.

Trattandosi di colori denim o indaco si possono riscontrare delle fasciature di colore caratteristiche di questo tipo di tintura. I colori denim e indaco possono rilasciare dei residui minimi di colorante anche dopo il lavaggio/ trattamento dei capi.

Avvertenze

I filati in fibra vegetale : LINO, CANAPA possono avere delle caratteristiche tipiche quali striature, screziature, salti di titolo, differenze di titolo tra colori diversi anche se provenienti dallo stesso lotto.

I filati in fibra vegetale hanno scarsa elasticità, di conseguenza devono essere usati con attenzione durante la smacchinatura il colore **900** non è un tinto, ma trattasi del fondo naturale del lino, quindi il suo tono può variare anche in maniere considerevole da una partita all'altra. Il titolo del colore **900/bollito** è più grosso di circa il 10% rispetto agli altri colori.

All'inizio della produzione controllare i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

Non verranno riconosciuti difetti riscontrati sui tessuti ove non siano state rispettate le indicazioni sopra citate.

Qualora venissero individuate difettosità sul filato ci riterremo responsabili unicamente del filato nella misura necessaria per l'individuazione del difetto: massimo 6 pannelli.

DENIM COLOURS:

art. GINSOLINO-CANAPAJEANS

Type of dyestuffs.

Denim direct not fixed.

Being Denim or Indigo colours there may be colour bandages, characteristic of this kind of dyeing. Denim and Indigo colours can release minimal residues of dye stuff also after washing/treatment of ends.

Warnings

The natural fiber yarns: LINEN, HEMP, may have typical characteristics such as streaks, mottlings, count jumps, different count between different colours even if coming from the same lot. The natural fiber yarns have little elasticity, consequently they must be used carefully during knitting.

Colour **#900** is not dyed, but is the natural flax background; therefore its tone can also change considerably from one lot to another one. The count of col.**#900/boiled** is about 10% bigger than the other colours.

At the beginning of production please check the first panels and in case of problems on the yarn, stop immediately the knitting and promptly notify us. Defects found on fabrics will not be recognized if the above mentioned indications have not been complied with.

In the event that defects are identified on the yarn, we will only be responsible for the yarn to the extent necessary to identify the defect: at least 6 panels.

SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS				
	Chiari/ Light	medi/ Medium	scuri/ Dark	denim
Lavaggio in acqua 30°C Washing at 30°C UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	2-3
Lavaggio a secco Dry clean UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	3-4
Luce (escluso bianco ottico) Light (except optical white)	3	3	3	2
Sfregamento a secco Rubbing dry	3	3	3	2



Questo filato non contiene azoici che possono liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002.

I dati riportati nella presente scheda sono ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

This yarn does not contain azoic which can release amines prohibited by the directive 2002/61/CE dd 19.07.2002.

The data shown in this sheet are obtained from sample tests and must be considered indicative.